

ECOSTICK® 1816TX

产品描述/性质:

水基胶粘剂

涂抹方式:

喷枪，滚筒机

特点:

水性粘合剂，非常适用于耦合皮革，生态皮革，织物，覆盖物，硬纸板。是粘合PVC，EVA，尼龙和现成橡胶的理想选择。非常适合在油脂含量高达15%的情况下粘合含油性皮革。

使用说明:

将粘合剂ECOSTICK® 1816TX 均匀涂于两面。晾干。要在不预热粘合剂的情况下进行操作，请在干燥后20分钟内将两面粘合并压合。否则，如果超过此时间，请以70° - 75° 重新激活，然后粘合并过压。可将粘合剂涂在一侧，使皮革与纺织品、酚醛树脂、泡沫橡胶结合：在皮革或吸收性不强的材料上涂大量ECOSTICK®1816TX，并立即粘合。

开放时间:

冷粘合：粘合剂干燥后长达20分钟。

加热重新活化：48小时内。

使用备注:

如果稍微超过开放时间（超过30分钟），则可以通过再活化方法（膜表面温度约为60° -70° ）再活化涂有粘合剂的基材。约4天后达到最终强度。

