



ECOSTICKÂ® 5019N

Descripción / Naturaleza del producto

Adhesivo policloroprene a base de agua modificado

Formas de aplicación

Pistola pulverizadora, máquinas de rodillo, pincel.

Características

Ideal para aparear y doblar piel, piel sintética, tejidos, forros, cartones, regenerados para la fabricación de cintos, empellás, bolsos, carteras, tacos, suelas ortopédicas; para ensamblar plantillas y mucho más. Óptima resistencia también con pieles engrasadas.

Modo de uso

Aplicar en ambos lados, dejar secar, acoplar dentro de 30 minutos y prensar. Si se supera este tiempo, reactivar a 60 °C, acoplar y prensar.

Tiempo de apertura

Adhesión en frío: 30 minutos después que la película del adhesivo es seca. Reactivación con calor: dentro de 48 horas.

Notas

Si se supera el tiempo abierto, se puede encolar calentando a 60 °C el material a elaborar.



Intercom Srl ® - P.iva e C.F. 06183210480

Dirección: Via della Gora, 13 - 50025 Montespertoli - Firenze - Italia

Teléfono: +39 0571 671096 - **Fax:** +39 0571 671151 - **Email:** info@intercomsas.it - **Web:** www.intercomsas.it