

ECOSTICK® 1816TX

Description/Nature du produit:

Adhésif à base d'eau

Méthodes d'application:

Pistolet de pulvérisation, machine à rouleaux

Caractéristiques:

Colle aqueuse idéale pour accoupler cuir, eco-cuir, tissus, couvertures, cartons. Idéal pour le collage PVC, EVA, nylon et caoutchouc. Idéal pour coller le cuir gras avec plus de 15% de gras.

Instructions d'utilisation:

Appliquer ECOSTICK® 1816TX sur les deux faces. Laissez sécher. Pour travailler sans chauffer la colle, accoupler les deux faces dans les 20 minutes après le séchage et presser. Sinon, si ce délai est dépassé, réactiver à a 70°-75°, coupler et presser. La colle peut être appliquée sur un côté pour coupler cuir avec textiles, moltoprene, mousse en caoutchouc : appliquer beaucoup de colle ECOSTICK® 1816TX sur le cuir ou sur du matériel peu absorbant et coupler immédiatement.

Temps d'ouverture:

Encollage à froid : jusque 20 minutes une fois que la colle est sèche. Réactivation à chaud jusque 48 heures.

Remarques d'utilisation:

Si on dépasse le temps d'ouverture (supérieur à 30 minutes), il est possible de réactiver la colle en utilisant la réactivation à chaud (réactivation à environ 60-70 degrés). La résistance finale est atteinte après environ 4 jours.

