

## ECOSTICK<sup>®</sup> PRIMER M

### Description/Nature du produit

Dispersion aqueuse de polymères de base polyuréthane modifiés, environ 35%

### Modes d'Application

Pistolet de pulvérisation, pinceau

### Caractéristiques

Assemblage et couplage de métal avec du cuir et des tissus

### Mode d'emploi

PRIMER M peut être mélangé avec HARTER FI 1002 A et appliqué sur une surface en métal dans les 4 heures; laissez sécher complètement et accoupler dans les 3 jours avec du cuir ou des tissus après avoir appliqué ECOSTICK<sup>®</sup> 1816B sur les deux faces. Accoupler quand le produit ECOSTICK<sup>®</sup> 1816B est encore humide ou 20/30 minutes après que la colle soit sèche. Après cette période, réactiver les deux faces à 60°C.

### Temps d'ouverture

3 jours

### Notes

Secouer PRIMER M avant emploi



**Intercom Srl** ® - P.iva e C.F. 06183210480

**Adresse:** Via della Gora, 13 - 50025 Montespertoli - Firenze - Italia

**Téléphone:** +39 0571 671096 - **Fax:** +39 0571 671151 - **Email:** [info@intercomsas.it](mailto:info@intercomsas.it) - **Web:** [www.intercomsas.it](http://www.intercomsas.it)