

## ECOSTICK<sup>®</sup> PRIMER M

### Descrizione/Natura del prodotto

Dispersione acquosa di un polimero a base di poliuretano modificato, ca.35%

### Modi di applicazione

Pistola a spruzzo, pennello

### Caratteristiche

Fasciatura e accoppiatura di metallo con pelle e tessuti

### Modalità di impiego

PRIMER M può essere miscelato con HARTER FI 1002 A e applicato sulla superficie in metallo entro 4 ore; fare asciugare perfettamente per un minimo di un' ora ed accoppiare entro 3 giorni con la pelle o il tessuto dopo avere applicato ECOSTICK<sup>®</sup> 1816B su entrambe le superfici. Accoppiare quando il prodotto ECOSTICK<sup>®</sup> 1816B è ancora umido o entro 20/30 minuti dall'essiccazione dell'adesivo. Trascorso tale tempo riattivare entrambe le parti a 60°.

### Tempo di apertura

3 giorni

### Note

Si prega di agitare PRIMER M prima dell'uso



**Intercom Srl** ® - P.iva e C.F. 06183210480

**Indirizzo:** Via della Gora, 13 - 50025 Montespertoli - Firenze - Italia

**Telefono:** +39 0571 671096 - **Fax:** +39 0571 671151 - **Email:** info@intercomsas.it - **Web:** www.intercomsas.it